

Dickentoleranzen nach EN 315/2000 für geschliffene und ungeschliffene Sperrholzplatten nach EN 13986

Nenn- dicke (mm)	ungeschliffene Platten			geschliffene Platten		
	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)
1,0	0,15	0,15				
1,5	0,20	0,20				
2,0	0,25	0,25				
2,5	0,30	0,30				
3,0	0,89	-0,49	1,0	0,29	-0,49	0,60
4,0	0,92	-0,52	1,0	0,32	-0,52	0,60
5,0	0,95	-0,55	1,0	0,35	-0,55	0,60
6,0	0,98	-0,58	1,0	0,38	-0,58	0,60
7,0	1,01	-0,61	1,0	0,41	-0,61	0,60
8,0	1,04	-0,64	1,0	0,44	-0,64	0,60
9,0	1,07	-0,67	1,0	0,47	-0,67	0,60
10,0	1,10	-0,70	1,0	0,50	-0,70	0,60
11,0	1,13	-0,73	1,0	0,53	-0,73	0,60
12,0	1,16	-0,76	1,0	0,56	-0,76	0,60
13,0	1,19	-0,79	1,5	0,59	-0,79	0,60
14,0	1,22	-0,82	1,5	0,62	-0,82	0,60
15,0	1,25	-0,85	1,5	0,65	-0,85	0,60
16,0	1,28	-0,88	1,5	0,68	-0,88	0,60
17,0	1,31	-0,91	1,5	0,71	-0,91	0,60
18,0	1,34	-0,94	1,5	0,74	-0,94	0,60
19,0	1,37	-0,97	1,5	0,77	-0,97	0,60
20,0	1,40	-1,00	1,5	0,80	-1,00	0,60
21,0	1,43	-1,03	1,5	0,83	-1,03	0,60
22,0	1,46	-1,06	1,5	0,86	-1,06	0,60
23,0	1,49	-1,09	1,5	0,89	-1,09	0,60

Nenn- dicke (mm)	ungeschliffene Platten			geschliffene Platten		
	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)
24,0	1,52	-1,12	1,5	0,92	-1,12	0,60
25,0	1,55	-1,15	1,5	0,95	-1,15	0,60
26,0	1,58	-1,18	1,5	1,30	-1,70	0,80
27,0	1,61	-1,21	1,5	1,35	-1,75	0,80
28,0	1,64	-1,24	1,5	1,40	-1,80	0,80
29,0	1,67	-1,27	1,5	1,45	-1,85	0,80
30,0	1,70	-1,30	1,5	1,50	-1,90	0,80
31,0	1,73	-1,33	1,5	0,93	-1,33	0,80
32,0	1,76	-1,36	1,5	0,96	-1,36	0,80
33,0	1,79	-1,39	1,5	0,99	-1,39	0,80
34,0	1,82	-1,42	1,5	1,02	-1,42	0,80
35,0	1,85	-1,45	1,5	1,05	-1,45	0,80
36,0	1,88	-1,48	1,5	1,08	-1,48	0,80
37,0	1,91	-1,51	1,5	1,11	-1,51	0,80
38,0	1,94	-1,54	1,5	1,14	-1,54	0,80
39,0	1,97	-1,57	1,5	1,17	-1,57	0,80
40,0	2,00	-1,60	1,5	1,20	-1,60	0,80
41,0	2,03	-1,63	1,5	1,23	-1,63	0,80
42,0	2,06	-1,66	1,5	1,26	-1,66	0,80
43,0	2,09	-1,69	1,5	1,29	-1,69	0,80
44,0	2,12	-1,72	1,5	1,32	-1,72	0,80
45,0	2,15	-1,75	1,5	1,35	-1,75	0,80
46,0	2,18	-1,78	1,5	1,38	-1,78	0,80
47,0	2,21	-1,81	1,5	1,41	-1,81	0,80
48,0	2,24	-1,84	1,5	1,44	-1,84	0,80

Nenn- dicke (mm)	ungeschliffene Platten			geschliffene Platten		
	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)
49,0	2,27	-1,87	1,5	1,47	-1,87	0,80
50,0	2,30	-1,90	1,5	1,50	-1,90	0,80
51,0	2,33	-1,93	1,5	1,53	-1,93	0,80
52,0	2,36	-1,96	1,5	1,56	-1,96	0,80
53,0	2,39	-1,99	1,5	1,59	-1,99	0,80
54,0	2,42	-2,02	1,5	1,62	-2,02	0,80
55,0	2,45	-2,05	1,5	1,65	-2,05	0,80
56,0	2,48	-2,08	1,5	1,68	-2,08	0,80
57,0	2,51	-2,11	1,5	1,71	-2,11	0,80
58,0	2,54	-2,14	1,5	1,74	-2,14	0,80
59,0	2,57	-2,17	1,5	1,77	-2,17	0,80
60,0	2,60	-2,20	1,5	1,80	-2,20	0,80
61,0	2,63	-2,23	1,5	1,83	-2,23	0,80
62,0	2,66	-2,26	1,5	1,86	-2,26	0,80
63,0	2,69	-2,29	1,5	1,89	-2,29	0,80
64,0	2,72	-2,32	1,5	1,92	-2,32	0,80
65,0	2,75	-2,35	1,5	1,95	-2,35	0,80
66,0	2,78	-2,38	1,5	1,98	-2,38	0,80
67,0	2,81	-2,41	1,5	2,01	-2,41	0,80
68,0	2,84	-2,44	1,5	2,04	-2,44	0,80
69,0	2,87	-2,47	1,5	2,07	-2,47	0,80
70,0	2,90	-2,50	1,5	2,10	-2,50	0,80
71,0	2,93	-2,53	1,5	2,13	-2,53	0,80
72,0	2,96	-2,56	1,5	2,16	-2,56	0,80
73,0	2,99	-2,59	1,5	2,19	-2,59	0,80
74,0	3,02	-2,62	1,5	2,22	-2,62	0,80
75,0	3,05	-2,65	1,5	2,25	-2,65	0,80
76,0	3,08	-2,68	1,5	2,28	-2,68	0,80

Nenn- dicke (mm)	ungeschliffene Platten			geschliffene Platten		
	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)	plus (mm)	minus (mm)	Maßtoleranz innerhalb einer Platte (mm)
77,0	3,11	-2,71	1,5	2,31	-2,71	0,80
78,0	3,14	-2,74	1,5	2,34	-2,74	0,80
79,0	3,17	-2,77	1,5	2,37	-2,77	0,80
80,0	3,20	-2,80	1,5	2,40	-2,80	0,80

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH

32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351

w w w . d e l i g n i t . c o m