FOAMALITE®

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTE	FOAMALITE® premium	FOAMALITE® x-press	FOAMALITE® color	FOAMALITE® plus

EIGENSCHAFT	NORM	EINHEIT	DURCHSCHNITTSERGEBNIS			
Rohdichte	ISO 1183	kg/m³	450 – 700	400 – 550	500 – 600	500 – 600
Oberflächenhärte	ISO 7619	Shore D	40	35	37	45
Max. Gebrauchs-temperatur	–	°C	55	55	55	55
Längenausdehnungs-koeffizient	ISO 11359	mm/(m·K)	0,07	0,07	0,07	0,07
Wasseraufnahme	ISO 62	%	<1	<1	<1	<1
Brandverhalten	EN 13501		C-s3, d0 (1–10 mm) B-s2, d0 (1–3 mm)	C-s3, d0 (2–10 mm) B-s2, d0 (2–3 mm)	C-s3, d0 (3–10 mm) –	– –
	NFP 92-501		M1 (1–10 mm)	M1 (2–10 mm)	M1 (3–10 mm)	M1 (5 und 10 mm)

Hinweis: Bei diesen technischen Angaben handelt es sich um typische Richtwerte für FOAMALITE® in der Standardausführung. Die tatsächlichen Messwerte unterliegen geringfügigen produktionsbedingten Schwankungen.

Foamalite Ltd.
Loch Gowna | Co. Cavan, Irland
www.display.3AComposites.com
A member of 3A Composites